Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

POLIURETANO FABUTHANE® 54



Tubo lineare flessibile in poliuretano etere alimentare. Lo produciamo in colorazioni trasparenti.

CARATTERISTICHE

Tubo in poliuretano base etere flessibile, stabilizzato alla luce e di **durezza 54 Shore D. Grado alimentare** atto al contatto con **alimenti solidi e liquidi.** Lo produciamo in una gamma di **colorazioni trasparenti** che, nel caso di liquidi, permettono di osservare il passaggio del fluido.

SETTORI

INDUSTRIALE

ALIMENTARE

NORME E DICHIARAZIONI

FDA TITOLO 21 CFR 177.1680

CE REG. 1935/2004

CE REG. 10/2011

D.M. 21/03/73



APPLICAZIONI

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

VUOTO

MACCHINE UTENSILI

ROBOTICA

CONTATTO ALIMENTI

ACQUA POTABILE

RESISTENZA ALL'IDROLISI

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	PRESSI.
54FBU2.5X4FA	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	12 BAR
54FBU2.7X4.3FA	2.7 mm	4.3 mm	0.8 mm	20 mm	12 BAR
54FBU4X6FA	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	25 mm	11 BAR
54FBU5.5X8FA	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	9 BAR
54FBU7.5X10FA	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	7 BAR
54FBU8X12FA	8 mm	12 mm	2 mm	50 mm	10 BAR
54FBU9X12FA	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	7 BAR
54FBU11X16FA	11 mm	16 mm	2.5 mm	75 mm	9 BAR

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: **da -40°C a 60°C**

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: **3:1**

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

